EMIGRES

**Fecha:** 19/04/2016

Tipo de muestra: **30x90 R.** Referencia muestra: **MICROCEMENTO**

## RESULTADOS

| | | Norma de aplicación |
|---|---|---|
| **ABSORCIÓN DE AGUA. IMPREGNACIÓN POR EBULLICIÓN** ..... | 16 % | UNE-EN-ISO 10545-3 |
| **RESISTENCIA A CONCENTRACIONES DÉBILES DE ÁCIDOS** | | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| ÁCIDO CLORHÍDRICO 3% ..... | Clase GLA | |
| **RESISTENCIA A CONCENTRACIONES FUERTES DE ÁCIDOS** | | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| ÁCIDO CLORHÍDRICO 18% ..... | Clase GHA | |
| **RESISTENCIA A CONCENTRACIONES DÉBILES DE BASES** | | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| HIDRÓXIDO POTÁSICO (30 g/l) ..... | Clase GLA | |
| **RESISTENCIA A CONCENTRACIONES FUERTES DE BASES** | | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| HIDRÓXIDO POTÁSICO (100 g/l) ..... | Clase GHA | |
| **RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA Y ADITIVOS DE AGUA DE PISCINA** | | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| CLORURO AMÓNICO (100 g/l) ..... | Clase GA | |
| HIPOCLORITO SÓDICO (20 mg/l) ..... | Clase GA | |
| **RESISTENCIA A LAS MANCHAS** | | UNE-EN-ISO 10545-14 |
| $Cr_2O_3$ EN ACEITE LIGERO 40%(m/m) ..... | Clase 5 | |
| YODO (SOL. ALCOHÓLICA 13 g/l) ..... | Clase 5 | |
| ACEITE DE OLIVA ..... | Clase 5 | |
| **DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS** ..... | 5 | UNE-EN 101 |

NOTA: Los informes emitidos, se refieren a las muestras entregadas en el laboratorio químico, son sólo de uso interno y no pueden ser utilizados en ningún procedimiento judicial o administrativo.